



---

# ARDEX R4 RAPID

## Универсальная быстрая шпаклевка

---

с эффектом ARDURAPID®

на основе белого цемента

Устойчивая ремонтная шпатлевка с  
финишным характером



Держится почти на всех стандартных основаниях  
без грунтования

Для стен, потолков и пола

Для заполнения отверстий и сколов.

Для выравнивания и шпатлевания перепадов высоты,  
переходов и неровностей.

Для шпатлевания пятен

Для быстрой фиксации металлических профилей, швов,  
уголков.

Последующие работы через ок. 45 - 60 мин.

Быстросохнущая

Выводится в ноль.

Чистый белый цвет.

---

Сертифицировано согласно  
EN ISO 9001 и EN ISO 14001.

ARDEX Baustoff GmbH  
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40  
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0  
Fax: +43 (0) 27 54/24 90  
office@ardex.at  
www.ardex.at

# ARDEX R4 RAPID

## Универсальная быстрая шпаклевка

### Область применения:

Для выравнивания и шпатлевания стен, потолков и пола. Под покрытие обоями, краской, дисперсионными штукатурками, настенными и напольными покрытиями на впитывающих

и невпитывающих основаниях. Для заполнения трещин, глубоких сколов, выбоин, а также швов. На полу для переделки неровностей и следов от шпателя на гипсовых и цементных шпатлевках. Для быстрой фиксации металлических профилей, швов, уголков. Быстрый материал для быстрого ремонта.

Для внутренних работ.

Наносится слоем от 0 до 10 мм на поверхность.

### Описание:

Специальный цемент, хорошо растворимые полимеры и мелкий наполнитель.

При замешивании с водой получается устойчивый раствор, с которым можно работать ок. 15 минут, и который затвердевает в течение 30 - 45 минут благодаря гидратации и высыханию. Укладка любых покрытий (паркет на смп-клей) при нанесении на впитывающие основания через 45 минут, на невпитывающие через 60 минут.

### Подготовка основания:

Универсальная быстрая шпатлевка ARDEX R4 RAPID держится практически на любых обычных основаниях. Основание должно быть сухим, прочным, способным нести нагрузку, шероховатым и обезжиренным.

Возможные основания:

- бетон
- цементная или известково-цементная штукатурка
- элементы сухой стяжки
- гипсовая штукатурка или гипсовые строительные плиты
- гипсовые и цементные шпатлевочные массы
- ДСП и ОСП
- деревянные доски, лестницы
- старые основания с прочно держащимися остатками клея и шпатлевочной массы
- кирпичная кладка
- минеральные штукатурки или штукатурки на основе синтетических смол
- гипсовые плиты
- гипсо-волоконистые плиты
- плитка и плиты
- натуральный камень и терраццо
- моющиеся дисперсионные краски
- старые латексные краски
- акриловые краски
- акриловые лаки

- краски на основе алкидной смолы
- стекловолоконистые обои, покрашенные

Обои, непрочно держащуюся краску и штукатурку необходимо удалить.

### Обработка:

Замешайте столько раствора, сколько можете использовать в течение времени работы с материалом в 15 минут. В чистую емкость заливают чистую воду и

интенсивно перемешивая, добавляют столько порошка, чтобы возник раствор без комков.

Для замешивания 1 кг универсальной шпатлевочной массы ARDEX R4 RAPID требуется 0,4 л воды. При +18 - +20 °С с раствором можно работать в течение 15 минут. Более низкие температуры продлевают, более высокие сокращают время работы с материалом.

На невпитывающие основания ARDEX R4 RAPID наносится слоем не менее 1 мм. Затвердевшие слои шпатлевки могут быть заглажены с помощью свежезамешанного материала.

В случае возникновения сомнений рекомендуется провести пробные работы.

С универсальной быстрой шпатлевочной массой ARDEX R4 RAPID можно работать при температуре выше 5 °С.

### Внимание:

Универсальную быструю шпатлевочную массу ARDEX R4 Rapid нельзя применять во влажных помещениях.

### Примечание:

Содержит цемент. Вызывает раздражение кожи и глаз. Хранить вдали от детей. Работать в защитных очках и перчатках. не допускать

попадания в глаза, на кожу и одежду. Если раздражение не проходит: обратиться к врачу. Хранить в сухом помещении.

Содержимое/емкость утилизировать согласно местным / региональным / национальным / международным предписаниям. При попадании на кожу, вымыть водой.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Тщательно в течение нескольких минут промыть водой. Снять контактные линзы. Снова промыть.

В затвердевшем состоянии физиологически и экологически безопасен.

GISCODE ZP 1 = продукт содержит цемент и малое количество хроматов.

---

## Технические данные согласно нормам качества ARDEX:

---

<b>Пропорции смешивания:</b>	ок. 0,4 л воды : 1 кг порошка илиса. 1 l Wasser : 2,5 кг порошка соответственно ок. 1 об. ч. воды 2 об. ч. порошка
<b>Насыпной вес:</b>	ок. 0,85 кг/л
<b>Вес свежего раствора:</b>	ок. 1,5 кг/л
<b>Расход материала:</b>	ок. 1,1 кг порошка на м <sup>2</sup> и мм толщины
<b>Время работы: (+20°C):</b>	ок. 15 минут
<b>Прочность на сжатие:</b>	через 1 день ок. 11 Н/мм <sup>2</sup> через 7 дней ок. 15 Н/мм <sup>2</sup> через 28 дней ок. 20 Н/мм <sup>2</sup>
<b>Прочность на изгиб:</b>	через 1 день ок. 2,5 Н/мм <sup>2</sup> через 7 дней ок. 3,5 Н/мм <sup>2</sup> через 28 дней ок. 5,5 Н/мм <sup>2</sup>
<b>Значение pH:</b>	ок. 10-11
<b>Упаковка:</b>	ведра по 2,5 кг нетто
<b>Пригодность для стульев на колесиках:</b>	да
<b>Пригодность для полов с отоплением:</b>	да
<b>Обозначения по GHS/CLP:</b>	GHS05 «едкий»
<b>Сигнальное слово:</b>	Опасность
<b>Обозначение согласно GGVSEB/ADR:</b>	нет
<b>Хранение:</b>	В сухом помещении в оригинальной заводской упаковке ок. 12 месяцев.

