



pan**DOMO**[®] SP-F

Заполнитель пор

Грунтовка на водной основе, содержащая акрилаты и уретан для полированных и пропитанных маслом поверхностей перед нанесением глянцевой пропитки PANDOMO[®] SP-GS

Для внутренних работ

Быстросохнущий

Легко наносится

Очень экономичная

Сертифицировано согласно
EN ISO 9001 и EN ISO 14001.

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

Заполнитель пор

Область применения:

Для внутренних работ.
Грунтование отполированных и пропитанных маслом поверхностей перед нанесением глянцевой пропитки PANDOMO® SP GS.

Свойства:

Заполнитель пор PANDOMO® SP F проникает в поры основания и образует на его поверхности тонкую пленку. Это делает основание равномерно-впитывающим и облегчает последующее нанесение глянцевой пропитки PANDOMO® SP GS.

Поверхность остается паропроницаемой. Не предназначена для использования в качестве защитного слоя.

Описание:

Жидкая, матовая, беловатая грунтовка на водной основе, содержащая акрилаты и уретан.

Обработка:

Если предварительно было нанесено каменное масло PANDOMO® SP SL, оно должно сохнуть не менее 12 часов. (пожалуйста, следуйте технической инструкции PANDOMO® SP SL). На сухую поверхность наносится неразбавленный заполнитель пор PANDOMO® SP F равномерным тонким слоем. Не наносить на только что застывший заполнитель пор PANDOMO® SP F. Избегать образования луж. В большинстве случаев достаточно одного слоя. Перед нанесением следующих слоев заполнитель должен сохнуть не менее 4 часов при комнатной температуре.

Примечание:

Не до конца высохшее каменное масло PANDOMO® SP SL может привести к образованию белых выцветов

на заполнителе пор PANDOMO® SP F- Эти выцветы исчезают при высыхании.

Примечания по безопасности/утилизации:

Хранить вдали от детей.

Содержимое / емкость утилизировать согласно местным / региональным / национальным международным предписаниям.

Технические данные

согласно нормам качества ARDEX:

Расход материала:	ок. 25-50 мл/м ²
Плотность:	ок. 1,0 гр/см ³
Значение pH:	ок. 8
Вид:	жидкий, беловатый
Точка воспламенения:	нет
Растворимость в воде:	полная
Температура работы:	температура поверхности от +15 до +25 °C Напольное отопление необходимо своевременно убавить или выключить.
Время высыхания:	Поверхность высыхает примерно через 30 минут. Через два часа можно осторожно ходить по поверхности. При более низких температурах время высыхания увеличивается.
Очищение инструментов:	Помыть водой сразу же после использования
Обозначения по GHS/CLP:	нет
Обозначения GGVSEB/ADR:	нет
GISCODE:	GE 10
Упаковка:	пластиковые канистры по 5 литров нетто
Хранение:	В прохладном, но защищенном от мороза месте, вскрытую упаковку хорошо закрыть.
Срок хранения:	в закрытой заводской упаковке ок. 12 месяцев. Вскрытую упаковку использовать по возможности быстро.